



Клей для підлогових покриттів 26А

Редакція: липень'23

Сторінка 1

Технічні дані:

Консистенція	Паста
Система полімеризації	Фізичне висихання
Відкритий час*	~ 30 хвилин (при 23°C / 50 % відносній вологості)
Час висихання*	~ 12 годин (при 23°C / 50 % відносній вологості)
Густина	1,5 г/мл
Сухий залишок	~ 77 %
Норма витрати*	~ 400-600 г/м2
Термічна стійкість (після полімеризації)**	Від - 20°C до + 80°C (полімеризований)
Температура при використанні	Від + 5°C до +30°C

*Ці значення можуть відрізнятися залежно від факторів навколишнього середовища, таких як температура, вологість і тип основи.

**Застосовується до повністю затверділого продукту.

Опис продукту



Готовий до використання гнучкий пастоподібний клей з високою міцністю зчеплення та тривалим відкритим часом для кріплення всіх типів підлогових покриттів до пористих основ: бетону, каменю, дерева та плит на деревній основі.

Застосування

Приклеювання підлогових покриттів: лінолеуму, вінілу, ПВХ та килимових покриттів (ковроліну).

Зберігання

24 місяці в оригінальному закритому пакуванні, в прохолодному та сухому місці при температурі від +5°C до +25°C. Захищати від морозу.

Пакування

Відра: 1 кг, 5 кг, 15 кг.

Використання

- Обережно пропилювати основу, видалити залишки старого клею, фарби тощо, які впливають на адгезію клею.

- Поверхня підлоги повинна бути рівною, міцною і сухою, при необхідності її вирівняти та заґрунтувати.
- Нанести клей трикутним зубчастим шпателем В1 (для підлоги з вінілу/ПВХ) або В2 (підкладка з джуту або пластику) на поверхню, яку можна покрити підлогою протягом 20-30 хвилин.
- Постелити килим і міцно притиснути його валиком.
- Залишити висихати мінімум на 12 годин.
- Свіжі забруднення та інструменти очищати водою, затверділий клей видаляти тільки механічно.

Рекомендації з охорони праці

При використанні клею 26А дотримуйтеся звичайних правил гігієни праці.

Рекомендації, які містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і великої кількості різноманітних способів застосування, які знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування.